

鉄道車両用材料燃焼性試験成績書

試験番号	車材燃試 2019-1420K
依頼社名	株式会社センサヤマモト
製造社名	ADL Insulflex, Inc.
使用用途	高温環境下にあるホース、電気ケーブルを炎や火花、放射熱等より保護する
商品名	燃焼性試験試料明細による
材料	同上
厚さ	同上
試験年月日	2019年 12月 10日

試験成績

温度20℃

湿度64%

アルコール燃焼時間 1分28秒

アルコール燃焼中		アルコール燃焼後	
着火	あり 43秒	残炎	なし
着炎	あり 43秒	残じん	なし
煙	普通	炭化	縁に達しない 55mm
火勢	弱い	変形	表面的変形 45mm
備考			

判定難燃性

耐溶融滴下性試験	
判定	アルコール燃焼後
	平滑性 —